

Свойства	Метод испытаний	Условия испытаний	Ед. изм.	Значение
----------	-----------------	-------------------	----------	----------

▼ **Физические свойства**

Показатель текучести расплава	ГОСТ 11645	Температура 220°C/10 кгс/10мин	г/10 мин	19,0
Массовая доля влаги и летучих, не более	ТУ 2214-044-05762341-2015, изм.1		%	0,3
Блеск под углом 60°		Угол 60°	%	92,0

▲ **Механические свойства**

Ударная вязкость по Изоду	ГОСТ 19109	Образец типа 1 (с надрезом типа А) толщина образца 3.2 мм Температура 23С°	кДж/м ²	19,0
Предел текучести при растяжении	ГОСТ 11262	Образец-лопатка тип 2 скорость раздвижения зажимов разрывной машины 20±2 мм/мин	кгс/см ² (Мпа)	470,0

▲ **Термические свойства**

Температура размягчения по Вика	ГОСТ 15088	Нагрузка 50±1 Н Скорость подъема температуры 120±10°C/час или 2°C/мин	°С	102,0
---------------------------------	------------	--	----	-------

▲ **Примечание**

Материал предназначен для изготовления изделий электротехнического назначения, электроники и других технических изделий аналогичного назначения. Окрашивается в широкой цветовой гамме.